



UŻYTKOWANIE POSADZEK WYKOŃCZONYCH POSYPKĄ MINERALNĄ

Posadzki betonowe, zatarte, wykończone posypką mineralną i impregnowane krzemianami sodu są trwałe, niepyłące, szczelne o porach zamkniętych oraz posiadają woskopodobny połysk powstający w trakcie regularnego mycia i użytkowania, jednakże ich powierzchnia nie jest śliska.

Czyszczenie posadzek wykończonych posypką mineralną można rozpocząć po czterech tygodniach od zatarcia powierzchni.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Czynności należy wykonywać regularnie mając świadomość iż wpływa to na jakość utrzymania powierzchni i zniszczenie powierzchni.

Częstotliwość wykonywania pielęgnacji i zmywania uzależniona jest od intensywności użytkowania posadzki oraz skuteczności systemu myjek.

Należy zebrać duże śmieci z powierzchni. Powierzchnię odkurzać dokładnie odkurzaczem lub zmiatać szerokim mopem.

Posadzkę wolną od luźnych zanieczyszczeń należy myć mechanicznie lub ręcznie przy pomocy mopa na wózku, często zmieniając wodę - nadmiar wody zebrać odkurzaczem roztworem ogólnodostępnych detergentów o pH zawartym w przedziale 7-12.

Woda powinna być o temperaturze w granicach 10-20 stopni C

Zaleca się używanie środka **Crete Clean Plus** z użyciem czerwonych lub niebieskich padów.

Pozostawić do wyschnięcia. Froterować szorowarko - froterką lub polerką wysokoobrotową z poduszką na bazie gąbki lub filcu (biała poduszka).

Polerowanie poprawia wygląd powierzchni, utwardza i uzupełnia warstwę impregnującą oraz przedłuża czas pomiędzy zmywaniem i nakładaniem nowych warstw konserwujących.

Niedopuszczalne jest stosowanie twardych szczotek przeznaczonych do maszyn szorujących. Lub silnego nacisku przy standardowych padach.

Uwaga:

Posadzka nie jest odporna na środki chemiczne stosowane w sanitariatach lub procesach produkcyjnych , kwasy z akumulatorów, produkty spożywcze ze szczególnym uwzględnieniem octu, cukru i soli, olej hydrauliczny i silnikowy.

Wszelkie plamy, które pojawią się na podłodze należy natychmiast skutecznie usuwać.

W przypadku wystąpienia na posadzce stałego odbarwienia lub wżeru należy bezzwłocznie skontaktować się z Wykonawcą celem odpłatnej naprawy uszkodzonego miejsca.

**PRZYKŁADOWA TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI KONSERWACJI
POSADZKI.**

	Zamiatanie	Mycie
Podłogi o małym natężeniu ruchu np. hale produkcyjne i magazynowe	co 2-3 dni lub w zależności od potrzeby częściej.	W zależności od potrzeby, w przypadku zaobserwowania zabrudzeń, lecz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu
Podłogi o średnim natężeniu ruchu np. hale magazynowe	Codziennie	Co 2-3 dni, w rejonie intensywnej eksploatacji-codziennie
Podłogi o dużym natężeniu ruchu np. hale sklepowe, hale cross dock, strefy przydokowe	Codziennie lub w zależności od potrzeby częściej	Codziennie

KONSERWACJA DODATKOWA

Zalecane dokonanie okresowych konserwacji posadzki w trakcie użytkowania.

W przypadku zaistnienia konieczności zaleca się nałożenie płynu konserwującego przy pomocy mopa płaskiego bawełnianego, dokładnie rozprowadzając płyn cienką warstwę. Ilość warstw jest uzależniona od zastosowanego środka.

Wskazane jest stosowanie płynów na bazie środków powierzchniowo czynnych, wosku lub polimeru. Czynności konserwacyjne należy powtarzać (w zależności od natężenia ruchu) co 6-12 miesięcy - przy prawidłowym systemie utrzymania codziennej czystości.